

РАЗДЕЛ 3

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДИНАМНОЙ СТАЛИ

Тип по EN 10342	Вид по ГОСТ 33212	Марка по ГОСТ 21427.2.2	Толщина, мкм	Коэффициент сопротивления, Ом·см ² , не менее*	Термостойкость	Стойкость к фреону	Штампуемость	Свариваемость
EN-5-N EN-5-P	ТШ	ТШ1	≤1,0	1	450 °С, 2 часа на воздухе	хорошая	хорошая	хорошая
			0,5-1,5	5	750 °С, 2,5 часа в защитной среде	хорошая	хорошая	хорошая
ЕС-3	НШ	НШ1	0,5-1,5	1,5	200 °С, 24 часа на воздухе	хорошая	превосходная	удовлетворительная
ЕС-6	НШ	НШ40	4,0-7,0	40	200 °С, 24 часа на воздухе	хорошая	хорошая	удовлетворительная

* Среднее значение по двум сторонам